

Obj.číslo: 224310000

MIPA 1K Haftpromoter

1K Universální přilnaváč bez broušení



MIPA 1K Haftpromoter

Revize 16/6/2016

MIPA 1K Haftpromoter je zcela transparentní, univerzální přilnaváč na všechny běžně používané druhy plastů v automobilovém sektoru (např. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, GfK). Je speciálně vyvinutý tak, aby mohl být použit na rozdílné povrchy bez předchozího broušení povrchu. Lze použít na ocel, hliník (leštěný a eloxovaný hliník), zinkové podklady, nerezovou ocel (včetně leštěné nerezové oceli), neželezné kovy (také leštěné neželezné kovy), chromované povrchy, práškové barvy a katodofórní povlaky. Tento materiál nabízí velkou úsporu času, neboť rychle schne a není třeba před aplikací povrch přebroušovat. Je přelakovatelný Mipa 1K a 2K vrchními krycími laky. Je transparentní a odolný UV záření, což umožňuje přelakování Mipa bezbarvými laky.

Teoretická vydatnost: 8 - 10 m² / l

Technické údaje:

Odstín: Transparentní
Specifická hustota: 0,91 g/cm³ (DIN EN ISO 2811-1)
Viskozita pro stříkání: 12 - 15 s 4 mm DIN (při 20°C)
Obsah netěkavých složek: 4,0 % hmot.
Specifická hmotnost:

Míchací poměr:	Připraveno k aplikaci.			
Tužidlo:				
Ředění:				
Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy	
Stříkací pistole / s horní nádobkou	1,6 - 2	1,2 - 1,3	1	
Airless / Airmix				
Zpracovatelnost:				
Tlušťka vrstvy:	cca 3 - 5 μm, vyvarujte se aplikaci v silnějších vrstvách			
Odvětrání:	cca. 10 min			
Schnutí:	Proti prachu:	Na dotyk:	Pro montáž	Přelakovatelný
Teplota okolí 20°C:				10 min
Teplota okolí 60°C:				

Podmínky pro zpracování: od +10 °C a do 75 % relativní vzdušné vlhkosti.

Mipa 1K Haftpromoter lze přelakovat po cca. 2 dnech.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 3 roky.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci odevzdávejte čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.